weber mortier fin



25 KG, 5 KG

Mortier fin pour travaux courants de maçonnerie

- Prêt à gâcher
- Disponible en gris et en blanc (5kg)

DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie : ragréages, surfaçages de béton, petites réparations ou scellements et finitions

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- moins de 1 cm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produit

IDENTIFICATION

- composition :
  - ciment : dosage 450 kg/m³ de sable sec
  - sables tamisés : granulométrie 0 à 2 mm

PERFORMANCES

- adhérence sur béton : 0,5 MPa
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

APPLICATION

1.
- **dosages en eau**
  - 0,8 l / sac de 5 kg
  - 4 l / sac de 25 kg

2.
- **préparation :**
  - verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :** sac de 5 kg (palette 120x80 filmée complète de 156 sacs soit 780 kg)
  sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 48 sacs soit 1200 kg)
- **Format de la palette :** 107x107; 80x120
- **Couleur :** gris, blanc (5 kg)
- **Conservation :** 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation :** 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

© Saint-Gobain **weber** France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de mise à jour : 26/04/2022