



DESCRIPTION:

Adhésif liquide de polyuréthane mono composant en formule thixotrope sans solvant à séchage rapide.

PROPRIÉTÉS :

FIX PU XTREM durcit par réaction avec de l'eau de substrats et permet d'atteindre un très hautes valeurs de résistance. Pour obtenir des résultats de collé adéquates il est nécessaire que l'humidité du bois est d'au moins 10%.

Si nécessaire, on peut ajouter de l'eau pulvérisée pour accélérer la réaction de l'adhésif.

Les joints collés avec **FIX PU XTREM** ont une haute résistance à l'eau, ce qui rend ce produit soit très approprié pour toutes sortes de joints pour une utilisation en extérieur.

Grande résistance à l'eau douce et salée: Classe D4 UNE-EN 204.

APPLICATIONS :

FIX PU XTREM est un adhésif de polyuréthane convient aux surfaces rugueuses et remplir de petites lacunes. Particulièrement recommandé pour Collage en ébénisterie, mobiliers, escaliers, embarcations, constructions en bois, panneaux sandwich et matériaux d'isolations.

Excellent adhésion sur le bois, stratifiés, métaux variés, mousse de polyuréthane, laine de verre, mousse de polystyrène, béton, pierre, plâtre, panneaux de particules ou fibres sur supports poreux.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Certificat A +**, produit à très faible émission. Détermination des composés organiques volatils selon ISO 16000.
- **Classe D4**, selon la norme UNE-EN 204.



INDICATIONS D'USAGES :

Les surfaces à unir doivent être propre, sans poussières, sans huile ni graisse et avoir une humidité maximale de 30 %.
Un des supports doit être poreux.

Assembler les pièces et exercer une pression de 15 min si nécessaire.

FIX PU XTREM s'expand légèrement ce qui permet de remplir les irrégularités des supports Nous recommandons de bien doser afin d'éviter tout surplus. Le produit ne réduit pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:



FIX PU XTREM

**FICHE
TECHNIQUE
03/2021**

Aspect:	Beige, tyxotrope
Temps d'ouverture (23°C, 50% d'humidité relative):	5 - 8 min
Extrusion (gr/min)	50 - 80
Résistance à la traction:	1 h: 11 N/mm ² 24 h: 16 N/mm ²
Température d'application:	+5 a +35°C
Spécifications:	satisfaire à la norme EN 204 D4
Résistance à la température:	-30 a 90°C

PRÉSENTATION :

Cartouche 300 ml.

STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine en condition normal de température et humidité.

NETTOYAGE :

Les matériaux et outils entachés par le produit devront être nettoyés avec des solvants types acétone, toluène, acétate d'éthyle ou méthyléthylcétone pour le produit encore frais. Une fois durci, utiliser des moyens mécaniques.

SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Ce produit contient des isocyanates, il doit donc être utilisé dans des zones bien ventilées, évité de respirer les vapeurs ainsi que le contact avec la peau et les yeux. Est essentiel d'utiliser des gants et lunettes durant la manipulation.

Pour plus d'information, sollicitez la feuille de sécurité du produit.

« L'information de cette fiche technique est fournie de bonne foi, selon les études réalisées par Selena et elle est considérée comme précise. Nonobstant, et compte tenu que les conditions et les méthodes d'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ladite information ne devra pas remplacer les essais des clients, afin de garantir que les produits de Selena sont entièrement satisfaisants pour leurs applications spécifiques. La seule garantie de Selena est que le produit remplit les conditions de vente actuelles. Par conséquent, le seul recours auquel vous aurez droit en cas de violation de ladite garantie sera limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement des produits dont l'état est différent à celui garanti. Selena Iberia S.L.U. renonce expressément à toute autre garantie expresse ou implicite d'aptitude à des fins non commerciales spécifiques. De même, Selena décline toute responsabilité en cas de dommages ou préjudices imprévus ou conséquents. Les suggestions d'utilisation ne devront pas être interprétées comme une incitation à enfreindre les droits de brevets.

Les indications et les données techniques contenues dans cette fiche technique se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelle, et nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable des conséquences dérivées d'une utilisation inadéquate des produits. Par conséquent, notre garantie se limite exclusivement à la qualité du produit fourni. L'information technique pourra être modifiée sans préavis. Si vous en avez besoin veuillez la demander régulièrement ».



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com